

Adesivi strutturali - Cianoacrilati



I prodotti a base cianoacrilica 3M consentono soluzioni di incollaggio rapidissime per un'ampia gamma di materiali. Gomme, plastiche e metalli sono rapidi da unire, in particolare per il fissaggio di guarnizioni o profili che richiedono fissaggi istantanei. Le differenti viscosità consentono di gestire le operazioni di incollaggio in diverse situazioni operative. In pochi secondi si ottengono tenute meccaniche pari all'80% della tenuta effettiva finale.

B 20 - Scotch-Weld™

TR EL AR

butilico

Adesivo a bassissima viscosità per plastiche, gomme, metalli, Vitton, Fluorel ed EPDM.

M120 - Scotch-Weld™

LM TR

metilico

Cianoacrilato a bassa viscosità per metalli.

B 210 - Scotch-Weld™

EL AR

butilico

Adesivo medio viscoso consigliato per l'incollaggio di plastiche e gomme.

E 1100 - Scotch-Weld™

PS TR

etilico

Adesivo a medio alta viscosità espressamente consigliato per le plastiche.

M 2000 - Scotch-Weld™

LM TR

metilico

Cianoacrilato a media viscosità per metalli

E 50 gel

EL PS TR

etilico

Cianoacrilato in gel, riempitivo per plastica e gomma.

Attivatore superficiale

Primer attivatore per adesivi cianoacrilici.

Consigliato per:

superfici acide o porose.

	Colore	Viscosità	Peso specifico	Tempo di polim. sec.	Sistema utilizzabile	Resistenza termica °C
B 20 - Scotch-Weld™	Trasparente	20 C.P.O.	1,05	3-30	Manuale/dosatore	-30/+100
M120 - Scotch-Weld™	Trasparente	120 C.P.O.	1,09	60-120	Manuale/dosatore	+85
B 210 - Scotch-Weld™	Trasparente	210 C.P.O.	1,06	4-40	Manuale/dosatore	-30/+100
E 1100 - Scotch-Weld™	Trasparente	1.100 C.P.O.	1,08	5-90	Manuale/dosatore	-30/+100
M 2000 - Scotch-Weld™	Trasparente	2.000 C.P.O.	1,11	60-120	Manuale/dosatore	+85
E 50 gel	Trasparente	45.000-85.000	1,05	120-180	Manuale/dosatore	+85
Attivatore superficiale	Trasparente	-	-	-	Manuale/dosatore	-