

Nastri transfer speciali

Nastri biadesivi per applicazioni ad elevata criticità.



Spessore mm	Adesione finale all'acciaio (N/cm)	Resistenza temperatura °C	Adesione iniziale all'acciaio (N/cm)
0,14	A: 13,2 S: 5,8	In continuo +121 Per brevi periodi +177	A: 7,7 S: 4,4
0,05	8,7	In continuo +121 Per brevi periodi +177	-
0,13	16,4	In continuo +121 Per brevi periodi +177	-
0,05	7,08	In continuo +70 Per brevi periodi +120	3,82
0,13	6,0 (a 22°C) 11,0 (a 70°C)	In continuo +85 Per brevi periodi +150	-
0,25	7,1 (a 22°C) 11,5 (a 70°C)	In continuo +70°C Per brevi periodi 121°C	-

9731

TR EL ELT

Nastro biadesivo trasparente con doppio liner, con un lato spalmato di adesivo acrilico e l'altro siliconico.

Consigliato per:

gomma siliconica.

9482

AR PS

Transfer a base acrilica formulato espressamente per consentire un'ottima adesione anche su materie plastiche critiche (polietilene e polipropilene) pur mantenendo un'eccellente resistenza alla temperatura, ai solventi ed agli U.V.

Consigliato per:

materie plastiche critiche (polietilene e polipropilene)

9485

AR PS TR

Stessa formulazione adesiva del 9482, ma con spessore maggiore.

9703

TR EL ELT

Nastro transfer elettroconduttivo che offre caratteristiche elettriche solo attraverso lo spessore e non in altre direzioni. Eccellenti caratteristiche di resistenza alla temperatura, al taglio e all'umidità.

Consigliato per:

creazione di schermature EMI-RFI, per dissipazione di cariche statiche, per fissaggio di LED o LCD e fissaggio di cablaggi flessibili.

9885

TR EL ELT

Nastro termoconduttivo.

9890

TR EL ELT

Il più spesso dei transfer conduttivi.



Nastri transfer speciali

	Spessore mm	Adesione iniziale all'acciaio (N/cm)	Adesione finale all'acciaio (N/cm)	Resistenza a temperatura °C
9713 (ELT TR) Nastro elettroconduttivo isotropico che offre caratteristiche elettriche in ogni direzione (assi XYZ) Consigliato per: fissaggio di schermature EMI/RFI su apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il 9713 dà una buona adesione su metalli e presenta una bassa resistenza elettrica, stabile nel tempo.	0,076	3,2	6	In continuo +70 Per brevi periodi +121
966 (TR PS) Biadesivo transfer con adesivo acrilico per alte temperature. Ottima adesione a metalli e a plastiche ad alta energia superficiale. Omologato UL/MIL Consigliato per: applicazioni aerospaziali ove siano richiesti bassi valori di outgassing.	0,05	5,8	8,5	In continuo +149 Per brevi periodi +232
467MP (PS) Nastro con adesivo acrilico puro 200 MP. Presenta un'elevata adesione finale con un'eccellente resistenza sia ai solventi che alle alte temperature. Il livello di adesione migliora con l'invecchiamento.	0,05	4,8	9	In continuo +149 Per brevi periodi +204
468MP (PS) Nastro con medesime caratteristiche del 467MP ma di spessore maggiore.	0,13	6,4	11,9	In continuo +149 Per brevi periodi +204
9471LE (AR PS CS ELT) Nastro costituito da un sistema adesivo acrilico serie 300LSE ad elevata tenuta. Consigliato per: superfici a bassa energia superficiale quali PE, PP e vernici a polvere. Il liner in carta kraft trattata permette la fustellatura dei prodotti.	0,05	7,8	8,2	In continuo +93 Per brevi periodi +148
9472LE (AR PS CS ELT) Nastro con stesse caratteristiche del 9471LE ma di spessore maggiore.	0,127	10,7	12,5	In continuo +93 Per brevi periodi +148
8141 (AR PS CS ELT) Biadesivo transfer ultra-trasparente "Optically Clear" per l'incollaggio di substrati trasparenti lisci. Dotato di adesivo acrilico 2000MP. Consigliato per: accoppiare film e laminati in vetro, touch screens e pannelli grafici trasparenti.	0,025	2,4*	2,8*	In continuo +85 Per brevi periodi +177
8142 (AR PS CS ELT) Biadesivo con medesime caratteristiche del 8141 ma di spessore maggiore.	0,05	4,2*	3,1*	In continuo +85 Per brevi periodi +177

* su vetro