

Schiume monoadesive



Le schiume monoadesive 3M sono costituite da una schiuma flessibile adesivizzata da un lato con adesivo acrilico; sia in rotolo che fustellate a misura garantiscono protezione da umidità, sporco, rumore, vibrazioni e assorbono gli impatti. Le schiume poliuretatiche sigillano, ammortizzano e fungono da isolante acustico; le schiume viniliche grazie alla struttura a celle chiuse impediscono le infiltrazioni d'acqua, luce e polvere mantenendo la loro flessibilità anche se esposte ai raggi UV e a temperature elevate.

	Spessore mm	Densità (Kg al m ³)	Resistenza a temperatura (°C)		Specifiche
			breve	in continuo	
SERIE 4300:					
Schiume poliuretatiche a celle aperte a bassa densità.					
Consigliate per:					
assorbire vibrazioni e urti.					
4314	6,4	32	+121	+66	UL94HBF ASTM G21-70 F.M.V.S.S.302 (B2) F.A.R. 25.853 (B3)
4317	9,5	32	+121	+66	ASTM G21-70 F.M.V.S.S.302 (B2) F.A.R. 25.853 (B3) ASTM G21-70
4318	3,2	32	+121	+66	F.A.R. 25.853 (B3) ASTM G21-70
SERIE 4500:					
Schiume viniliche a celle chiuse ad alta densità. Disponibili in tre spessori.					
Consigliate per:					
sigillare da acqua sporco e polvere anche in esterno.					
4504	6,4	320	+121	+66	UL94HBF (file E76581) F.M.V.S.S.302 F.A.R. 25.853 B2-B3 ASTM G21-70
4508	3,2	320	+121	+66	
4516	1,6	400	+121	+66	